

# Bafas 441

---

## OPŠTI PODACI

Glet masa u prahu

---

## NAMJENA

Namjenjena je gletovanju unutrašnjih zidova od maltera i betona .

---

## OSOBINE

- fina granulacija
- lak rad sa njom
- dugo otvoreno vrijeme rada

---

## TEHNIČKI PODACI

Sastav	neorgansko vezivo , kreda , aditivi
Izgled	prah bjele boje
Max. veličina punioca	0,1 mm
Izveštaj o ispitivanju	
Pakovanje , kg	5 , 20
Rok trajanja	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +30°C) proizvod je upotrebljiv 12_meseci.

---

## PRIPREMA PODLOGE

Podlogu očistiti od svih nestabilnih delova i starih premaza .

---

## POTROŠNJA

Potrošnja cca 1 kg / m<sup>2</sup>/mm debljine , zavisno od podloge .

---

## UPUTSTVO ZA RAD

Dodati 250–300 gr. vode na kilogram bafas 441 i izmješati mikserom .Materijal mješati do potpune homogenizacije.Izmješani materijal ostaviti 15 minuta , promješati i ako je potrebno dodati vodu .Podlogu očistiti od svih nestabilnih delova i starih premaza . Materijal nanositi na podlogu gletaricom u sloju do 1 mm , a po potrebi u više slojeva. Po očvršćavanju ako je potrebno materijal dodatno poravnati i zid obraditi bafas unutarnjom bojom ili Bafas-Gold-om. Alat oprati vodom dok materijal ne očvsne . Materijal se primjenjuje na temperaturama od +10°C do +30°C .

---

## NAPOMENA

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu pre početka radova . Pridržavati se aktuelnih tehničkih upustava za navedeni materijal . Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primjeni proizvoda . Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja nastane zbog pogrešnog izbora materijala , nepravilne primjene ili neadekvatnog rada. Kako na izvođenje radova nemamo uticaja ne preuzimamo odgovornost za kvalitet posla.