

Bafas unutarnja boja- gold

OPŠTI PODACI

Bafas unutarnja boja-Gold je bjela visokokvalitetna vodoperiva disperziona boja za unutrašnje zidove.

NAMJENA

Bafas unutarnja boja- gold namjenjena je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidova i plafona.

OSOBI NE

- dobra prionljivost na podlogu
- dobra pokrivnost
- dobra paropropusnost
- otporna na „mokro brisanje“
- ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje

TEHNIČKI PODACI

Sastav	polimerna emulzija sa karbonatnim punilom i specijalnim dodacima
viskozitet (Brookfield, telo 6, 50 min ⁻¹) ISO 1625	6000 - 9000 mPa.s
suva materija , ISO 3251	66 + 1,5 %
pH , ISO 976	8,5 – 9,5
gustina na 20°C	ca. 1,60 – 1,63 g/cm ³
temperatura primene (vazduha i podloge)	min.T =+ 5°C , max.T =+ 35°C
optimalna radna temperatura	od +10°C do +25°C
vrijeme sušenja (na 20°C, 65% rel.vlage)	ca. 2 - 4 sata između dva premaza
Nijansa	bjela i tonirana po bafass ton karti
Razrjeđivanje	po potrebi može se razrijediti vodom max.do 10%
Potrošnja	0,3 kg /m ² za dva premaza
Pakovanje	5,8,15 i 25 kg
Rok trajanja	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35°C) proizvod je upotrebljiv 12 meseci.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, čista, suva, otprašena, bez masnih mrlja i drugih nečistoća. Novi cementni ili produžni malteri moraju se sušiti najmanje 28 dana (pri normalnim vremenskim uslovima: T =+20°C i rel.vl.= 65%.) prije nanošenja Bafas unutarnje boja- gold. Sa starih površina očistiti sve trošne delove, slabo vezane dekorativne nanose, a po potrebi zidove oprati. Neravnine popuniti masom za gletovanje unutrašnjih zidova Bafas 441.. Može se nanositi preko starih unutrašnjih disperzionih boja i dobro prionulih krečnih boja, a ne može preko uljanih boja, lakova i sl. Pre nanošenja Bafas- gold površinu premazati Bafas podlogom u jednom ili dva premaza u zavisnosti od upojnosti podloge.

UPUTSTVO ZA RAD

Bafas unut.boja- gold pre upotrebe dobro promješati ručnim električnim mikserom i po potrebi razrijediti vodom do 10%. Nanosi se valjkom, četkom ili prskanjem u dva premaza. Vremenski razmak između prvog i drugog premaza je 2 – 4 sata u zavisnosti od temperature vazduha i podloge kao i od upojnosti i vrste podloge.

Preporučujemo da se u jednoj prostoriji koristi boja Bafas unutarnja boja- gold iz iste proizvodne šarže . Ako se na jedan zid nanosi boja različitih proizvodnih šarži ili različitih datuma proizvodnje, da bi se izbegla moguća razlika u nijansi boje treba ih pažljivo promešati u posudi odgovarajuće veličine.

Bafas unutarnja boja- gold može se tonirati po tinting sistemu Bafas.

NAPOMENA

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu pre početka radova.

Pridržavati se aktuelnih tehničkih uputstava za navedeni materijal.

Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primeni proizvoda. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja nastane zbog pogrešnog izbora materijala, nepravilne primjene ili nekvalitetnog rada.

Neznatno odstupanje u nijansi boje različitih proizvodnih šarži je moguće i ne može biti razlog reklamacije.