

# bafas

## bafas 56

ljepilo za lijepljenje termoizolacionih ploča

### NAMJENA

Koristi se za lijepljenje svih vrsta ploča za toplinsku izolaciju na svim vrstama podloga.  
Karakteriziraju ga iznimno dobra obradivost i prionjivost na podlogu.

### PRIPREMA I IZVOĐENJE

U čistu posudu ulije se voda (0,28 l vode / 1 kg ljepila) i uz ručno ili strojno miješanje postupno se dodaje ljepilo. Miješa se dok se ne postigne potpuno gomogena masa, bez grudvica. Ostavi se da odstoji 5-10 minuta, potom se još jedanput izmješa i masa je spremna za upotrebu. Gotova masa se na termoizolacijske ploče nanosi točkasto ili po krajevima. Kod ravnih podloga može se nanositi i po cijeloj površini.

### UVJETI RADA

Temperatura podlage i zraka od +5 - 30 °C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i j  
akog vjetra potrebno je zaštiti pomoću zaštitne zavjesa.

### GRANULACIJA

do 0,6 mm

### PAKIRENJE

25 kg / vreća

### POTROŠNJA

cca 3-5 kg/m<sup>2</sup>